

Armafinish® HN

LA PINTURA ELÁSTICA DESARROLLADA
PARA PROTEGER EL ARMAFLEX®



- Resistente a la intemperie y envejecimiento
- Recubrimiento permanece elástico
- No gotea

- Específica para recubrir Armaflex®
- Para protección de los aislamientos Armaflex®

Datos Técnicos - Armafinish HN

Breve descripción	Armafinish HN es una pintura en base agua; no gotea. Una vez seca, se mantiene elástica. Resistente a las inclemencias del tiempo y al envejecimiento.
Tipo de material	No gotea.
Color	Blanco (RAL 9001), Gris (RAL 7037), Teja (RAL 3009) y Azul (RAL 5015).
Información específica	Consumo normal: 0,55 l/m ² cuando se aplican dos capas (correspondiente a un espesor de 0,26 mm).
Aplicación	Protección de los materiales de aislamiento Armaflex instalados en el exterior y por la diferenciación de líneas en el interior.
Montaje	Todos los materiales instalados al exterior deben protegerse con dos capas completas de pintura Armafinish HN. Temperatura de aplicación: + 10 °C a + 30 °C; humedad relativa máxima 80%. Tiempo de secado a + 20 °C: aprox. 2 horas. También debe esperar este tiempo entre las dos capas; la segunda capa debe aplicarse antes de 7 días. La pintura deberá ser aplicada con pincel o brocha. Limpiar las herramientas con agua.
Observaciones	El material Armaflex instalado en el exterior, debe ser protegido antes de 3 días, por lo que la pintura debe ser aplicada tan pronto sea posible. Debe inspeccionarse la instalación de forma regular. Deben aplicarse dos capas adicionales pasados dos años de la instalación. Más información en los datos de seguridad del producto.

Propiedades	Valor/Valoración	Comentarios
Otras características técnicas		
Tiempo de almacenaje	Envases sin abrir: 12 meses	Mantener envase cerrado en lugar fresco y ventilado pero protegido de las heladas (entre +5° y 25 °C) .
Límites de explosión	Inferior: no aplicable Superior: no aplicable	
Clasificación de riesgos:	Material no peligroso para el medio ambiente según las normas relativas al transporte.	
Reciclado	Proceder a eliminación de acuerdo con las normativas locales vigentes. Código Europeo de Residuo EAK: 08 01 11 (residuos de pintura y barniz conteniendo disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas). Tener en cuenta que la clasificación puede ser distinta según el área de aplicación de la misma. Tener en cuenta la directiva europea 2001/118/EC.	Las latas vacías pueden ser recicladas. Latas que contienen residuos secos de producto, pueden ser recicladas. Latas que contienen producto, deben reciclarse como el producto.

Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.

Armacell Iberia, S.L.

Pol. Ind. Riera d'Esclanyà C/ Can Magí, 1 • 17213 Esclanyà - Begur • Girona • España
Tél. +34 972 61 34 43 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com

Armacell Iberia, S.L. (Madrid)

Progreso, 2 - Oficina 217 Pol. Ind. Los Olivos • 28906 Getafe • (Madrid) • España
Tél. +34 91 456 11 50 • Fax +34 91 692 76 75
www.armacell.es • info.es@armacell.com

Armacell Iberia, S.L. (Barcelona)

Carretera Real, 122 B, 1º - 2A • 08960 Sant Just Desvern • España
Tél. +34 93 425 23 25 • Fax +34 972 98 26 69
www.armacell.es • info.es@armacell.com